

VERWIJDEREN BEKLADDING EN GRAFFITI

Omschrijving

Omschrijving

Verwijderen van bekladding/graffiti van diverse ondergronden.

Uitgangspunten

De prijzen zijn gebaseerd op de volgende bewerkingen.

Metalen en minerale ondergronden, bijvoorbeeld baksteen, beton:

- | werkplek afzetten;
- | eventueel afdekken van afwerkmateriaal die niet bestand zijn tegen hoge temperaturen (aandacht voor materialen die kunnen uitzetten);
- | het te reinigen oppervlak met kokend heet water langzaam afsprengen onder hoge druk;
- | werkplek opruimen en object schoon opleveren.

Poreus oppervlak, bijvoorbeeld baksteen, natuursteen, beton:

- | werkplek afzetten;
- | eventueel afdekken van afwerkmateriaal die niet bestand zijn tegen reinigingsmiddel;
- | reinigingsmiddel aanbrengen met borstel of kwast, laten inwerken en vervolgens afspoelen met warm water onder druk (120 Bar en 60 °C);
- | werkplek opruimen en object schoon opleveren.

Niet-poreus oppervlak, bijvoorbeeld metalen, antigraffiti-coatings, glas:

- | werkplek afzetten;
- | eventueel afdekken van afwerkmateriaal die niet bestand zijn tegen reinigingsmiddel;
- | oppervlak voorbereiden met ontvettingsmiddel;
- | reinigingsmiddel aanbrengen met kwast, laten inwerken en met absorberend papier opnemen;
- | oppervlak met ontvettingsmiddel nabehandelen;
- | werkplek opruimen en object schoon opleveren.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Werkmethode	Ondergrond	Werkhoogte in m	Kosten per m ² bij projectgrootte	
			Tot 12 m ²	Vanaf 12 m ²
Kokend heet water	Metaal, mineraal	Tot 3	X,XX	X,XX
		Vanaf 3	X,XX	X,XX
Chemisch middel en hoge druk	Poreus	Tot 3	X,XX	X,XX
		Vanaf 3	X,XX	X,XX
Chemisch middel en absorberend papier	Niet poreus	Tot 3	X,XX	X,XX
		Vanaf 3	X,XX	X,XX

Exclusief

- | bijzondere klimvoorzieningen;
- | afvoer- en verwerkingskosten van reinigings- en straalmiddelen.

Afbeeldingen

