

AANBRENGEN BODEMAFSLUITING VAN SCHUIMBETON, KORRELS OF SCHELPEN

Omschrijving

Omschrijving

Anhypor-belbeton is samengesteld uit een mengsel van zand, cement, water en de schuimvormende hulpstof anhypor.

Kalkkorrels zijn zandkorrels waarop zich tijdens een onthardingsproces bij drinkwaterbereiding calciumcarbonaat heeft afgezet. Korreldiameter 1,5 - 3,0 mm.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Materiaal	Massa in kg/m ³	Laagdikte in mm	R-waarde in m ² .K/W	Kosten per m ²
Anhypor-belbeton / schuimbeton	350	300	2,6	x.xx
		400	3,5	x.xx
		500	4,3	x.xx
	400	160	1,3	x.xx
Schelpen	650	250	2,3	x.xx
		300	3,0	x.xx
Kalkkorrels	1.500	260	1,3	x.xx
		360	1,8	x.xx
		500	2,5	x.xx

Afbeeldingen



